

BETON Stunter



Krijtverf

De betonstunter.nl krijtverf is een unieke verf die je muren, plafonds en meubels een egale uitstraling geeft met een matte finish.

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel: 085 - 0709414
E-mail: info@betonstunter.nl

Productinformatie

Krijtverf is ideaal om verschillende oppervlakken te voorzien van een prachtige, gelijkmatige en matte uitstraling. Bestaande meubels kunnen op deze manier opnieuw gebruikt worden. Meer informatie over de benodigdheden, de verwerking, het verbruik, de opslag en de houdbaarheid worden later in deze handleiding gegeven.

Toepassingsmogelijkheden

Krijtverf kan gebruikt worden voor het afwerken van:

- Muren
- Plafonds
- Trappen
- Meubels

Benodigdheden

Voor het aanbrengen van Krijtverf zijn in ieder geval de volgende producten nodig:

- Microvezel roller
- o Evt. ook een blokkwast 3 x 14cm.

Vorbereiding oneffen ondergronden

Tegels

Wanneer Krijtverf over tegels aangebracht wordt, moeten de tegels altijd eerst goed ontvet worden om de tegels vervolgens licht op te schuren voor een goede hechting. Wanneer een gladde ondergrond gewenst is, dan moeten de tegels glad geschuurd worden met een diamantschijf. Egaliseer het oppervlak hierna met een gips gebonden stuc voor droge ruimtes en een cementgebonden stuc, zoals Ardex R1C voor vochtige ruimtes.

Hout

Om Krijtverf aan te brengen op een houten oppervlak dient het oppervlak eerst grondig ontvet te worden en vervolgens licht opgeschuurd te worden voor een optimale hechting.

Verwerking

Stap 1: Aanbrengen Verfprimer

Het wordt aangeraden om eerst Verfprimer te gebruiken voordat de Krijtverf aangebracht wordt. Dit zorgt ervoor dat de Krijtverf beter kan hechten aan het oppervlak. Breng de Verfprimer aan in 1 laag met een microvezel roller. Laat de Verfprimer 4 uur drogen voordat de eerste laag Krijtverf aangebracht wordt. Voor meer informatie over Verfprimer kan de gebruikshandleiding van Verfprimer gebruikt worden die op de site van Betonstunter vindbaar is.

Stap 2: Aanbrengen eerste laag Krijtverf

Wanneer de Verfprimer volledig droog is, kan er begonnen worden met het aanbrengen van de Krijtverf. Breng de eerste laag Krijtverf aan met een microvezel roller of met een blokkwast 3 x 14 cm. Begin bovenaan en werk dan naar beneden toe. Laat de eerste laag Krijtverf 8 uur drogen. Schilder een oppervlak bij voorkeur altijd in een keer af. Wanneer de Krijtverf nog nat is kunnen er kleine correcties aangebracht worden. Als Krijtverf later wordt bijgewerkt kan er kleur verschil ontstaan door invloeden als daglicht.

Stap 3: Aanbrengen tweede laag Krijtverf

Wanneer de eerste laag Krijtverf gedroogd is, kan de tweede laag aangebracht worden. Breng deze op vergelijkbare wijze aan als de eerste laag. Laat de tweede laag Krijtverf minimaal 12 uur drogen voordat deze droog is.

Stap 4: Optionele afwerking met Beton Ciré Coating

Het is optioneel om Krijtverf af te werken met een coating. Hiervoor kan de Beton Ciré Coating gebruikt worden. Het wordt aangeraden om de Beton Ciré Coating te gebruiken wanneer Krijtverf op trappen of de achterwand van een keuken of toiletruimte wordt aangebracht. Het is ook mogelijk om de Beton Ciré Coating te gebruiken als de Krijtverf op meubels is aangebracht. Het afwerken met coating zorgt voor een betere bescherming tegen vuil en krassen en maakt het eenvoudig te onderhouden en reinigen.

Verbruik

Het verbruik van Verfprimer is +/- 500 gram per m².

Het verbruik van de eerste laag Krijtverf is +/- 125 gram per m².

Het verbruik van de tweede laag Krijtverf is +/- 75 gram per m².

Het verbruik van Beton Ciré Coating is +/- 100 gram per m².

Droogtijd

De eerste laag van Krijtverf is na ongeveer 8 uur drogen handdroog en is daarmee voldoende gedroogd om de tweede laag Krijtverf aan te brengen. De tweede laag Krijtverf is na ongeveer 12 uur voldoende gedroogd.

Opslag

Bewaar Krijtverf altijd in de originele verpakking bij een temperatuur tussen de 5 en 30 graden Celsius. Stel Krijtverf niet bloot aan extreme weersomstandigheden of aan vochtigheid. Zorg er ook voor dat de randen en de binnenkant van de deksel schoon zijn.

Houdbaarheid

Wanneer Krijtverf op de manier zoals beschreven onder het kopje OPSLAG bewaard wordt dan is het tot 12 maanden na de productiedatum te bewaren.

Extra informatie

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op: nadat Krijtverf is aangebracht op een wand mag deze wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand nooit met tape worden afgeplakt. Ook niet wanneer de wand al in gebruik is.

Zo worden mogelijke storende afdrukken welke schade kunnen toebrengen aan de wand voorkomen. Betonstunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.